

MATERIAŁY I SYSTEMY DO MAŁOWANIA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

WYROBY WODOROZCIEŃCZALNE SIGMA COATINGS - system kryjący

Grunty	Powłoki międzywarstwowe	Farby nawierzchniowe
Sigmolith Systema Primer	Sigmolith Acryl Sealer	Sigmolith Acryl Satin - biały
Sigma Gruntodipp	Sigmolith MB Sealer	Sigmolith Acryl Satin baza Z
Sigmolith Acryl Primer		Sigmolith Acryl Satin Semigloss - biały
Sigmolith Acryl Primer - baza Z		Sigmolith Systema Top RAL 9016
		Sigmolith Systema Top 7000
		Sigmolith Systema Top baza Z
		Sigmolith Systema Plus 7000
		Sigmolith Systema Top PA RAL 9016

BUDOWA SYSTEMÓW KRYJĄCYCH

System optymalny spełniający wymogi EN 927

L.p.	Operacja	Nazwa materiału	Aplikacja
1.	Impregnacja	Rustikal Concept Grund Konzentrat <i>lub</i> Rustikal Concept Conditioner	Moczenie/Polewanie wielostrumieniowe
2.	Gruntowanie	Sigmolith Systema Primer	Moczenie/Polewanie wielostrumieniowe
3.	Zabezpieczenie fug V	Sigma Fuegenschutz	Ręczna
4.	Zabezpieczenie przekrojów poprzecznych	Sigma HSM	Ręczna - pędzel
5.	Warstwa pośrednia	Sigmolith Acryl Sealer	Natrysk hydrodynamiczny
6.	Farba nawierzchniowa	Sigmolith System Top	Natrysk hydrodynamiczny

System wystarczający spełniające wymogi EN 113 i EN 152

L.p.	Operacja	Nazwa materiału	Aplikacja
1.	Impregnacja	Rustikal Concept Grund Konzentrat <i>lub</i> Rustikal Concept Grund	Moczenie/Polewanie wielostrumieniowe
2.	Gruntowanie	Sigmolith Systema Primer <i>lub</i> Sigma Gruntodipp	Moczenie/Polewanie wielostrumieniowe
3.	Zabezpieczenie fug V	Sigma Fuegenschutz	Ręczna
4.	Zabezpieczenie przekrojów poprzecznych	Sigma HSM	Ręczna - pędzel
5.	Farba nawierzchniowa	Sigmolith System Top	Natrysk hydrodynamiczny

System specjalny zalecany dla gatunków drewna zawierających garbniki zgodny z EN 927

L.p.	Operacja	Nazwa materiału	Aplikacja
1.	Impregnacja	Rustikal Concept Grund Konzentrat <i>lub</i> Rustikal Concept Conditioner	Moczenie/Polewanie wielostrumieniowe
2.	Gruntowanie	Sigmolith Systema Primer	Moczenie/Polewanie wielostrumieniowe
3.	Zabezpieczenie fug V	Sigma Fuegenschutz	Ręczna
4.	Zabezpieczenie sztorcy	Sigma HSM	Ręczna - pędzel
5.	Warstwa pośrednia	Sigmolith MB Sealer	Natrysk hydrodynamiczny
6.	Farba nawierzchniowa	Sigmolith System Top	Natrysk hydrodynamiczny