

Eignungsnachweis nach DIN ENV 927-2



Rustikal Concept Conditioner
Sigmalith Systema Primer MB
Sigmalith Systema Primer MB
Sigmalith Systema Top Premium

Eignungsnachweis nach DIN ENV 927-2



Rustikal Concept Conditioner
Sigmolith Systema Primer MB
Sigmolith Systema Primer MB
Sigmolith Systema Top Premium

	Grenzwerte nach DIN ENV 927-2			Messwerte
	maßhaltig	begrenzt maßhaltig	nicht maßhaltig	
Blasenbildung	0,3	0,7	1	0,0
Rissbildung	0,7	1,7	3	0,7
Abblättern	0,3	0,7	1,3	0,0
Haftfestigkeit	0,7	1,7	2,7	0,0
Maximaler Gesamtwert	6	12	18	2
Maximale Differenz	2	3	4	1
Wasseraufnahme	< 175 g/m ²	< 250 g/m ²	kein Grenzwert	101 g/m²
Klassifizierung	"maßhaltig"			

Braunschweig, 26. Juni 2003

Sachbearbeiterin:

S. Hennecke

Sandra Hennecke

Fachbereichsleiter
Oberflächen- und Holzschutztechnik:

Guido Hora

Dipl.-Phys. Dr. Guido Hora

Das Testergebnis ist nur in gekürzter Form verfasst. Auszüge des Protokolls nur mit schriftlicher Genehmigung des WKI.