

# Eignungsnachweis nach DIN ENV 927-2



**Rustikal Concept Conditioner**  
**Rustikal Concept Grund**  
**Rustikal Concept Intermediate**  
**Rustikal Concept Top Premium**

# Eignungsnachweis nach DIN ENV 927-2



**Rustikal Concept Conditioner**  
**Rustikal Concept Grund**  
**Rustikal Concept Intermediate**  
**Rustikal Concept Top Premium**

	Grenzwerte nach DIN ENV 927-2			Messwerte
	maßhaltig	begrenzt maßhaltig	nicht maßhaltig	
Blasenbildung	0,3	0,7	1	<b>0,0</b>
Rissbildung	0,7	1,7	3	<b>0,0</b>
Abblättern	0,3	0,7	1,3	<b>0,0</b>
Haftfestigkeit	0,7	1,7	2,7	<b>0,0</b>
Maximaler Gesamtwert	6	12	18	<b>0</b>
Maximale Differenz	2	3	4	<b>0</b>
Wasseraufnahme	< 175 g/m <sup>2</sup>	< 250 g/m <sup>2</sup>	kein Grenzwert	<b>113 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Klassifizierung</b>	<b>"maßhaltig"</b>			

Braunschweig, 26. Juni 2003

Sachbearbeiterin:

*S. Hennecke*

Sandra Hennecke

Fachbereichsleiter  
Oberflächen- und Holzschutztechnik:

*Hora*

Dipl.-Phys. Dr. Guido Hora

Das Testergebnis ist nur in gekürzter Form verfasst. Auszüge des Protokolls nur mit schriftlicher Genehmigung des WKI.