



GRUNTLUX NATRYSK

Wodorozcieńczalna farba podkładowa na
stolarkę budowlaną – do wewnątrz

Symbol :	232630
Opakowania handlowe	Wiaderka plastikowe 20 litrowe
Zakres stosowania	Farba wodorozcieńczalna GRUNTLUX NATRYSK przeznaczona jest do przemysłowego gruntowania stolarki budowlanej metodami przemysłowymi. Podłożem może być twarda płyta pilśniowa, HDF i inne. Jako warstwę nawierzchniową zaleca się stosować emalię POLLEX Natrysk.
Metody aplikacji	Farba GRUNTLUX NATRYSK przystosowana jest do nanoszenia za pomocą natrysku hydrodynamicznego. Powłoki wysychają w temperaturze otoczenia w czasie 2 godzin lub w temperaturze podwyższonej do 50°C w czasie 20 minut.
Wydajność [m²/l]	Przy jednokrotnym malowaniu ok. 8-10 m ² z 1 litra wyrobu.
Własności użytkowe	Farba GRUNTLUX NATRYSK daje gładkie powłoki, bez pęcherzy i pomarszczeń, o równomiernym stopniu zmatowienia. Farba charakteryzuje się szybkim schnięciem, dobrą zdolnością krycia. Podstawowe własności: – lepkość umowna wg KF 6 – 40 - 100 s – zawartość substancji stałych, – min. 63% – gęstość – min. 1,5 g/cm ³
Sposób stosowania	Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać w opakowaniu. Przy nanoszeniu farby metodą polewania zaleca się stosowanie lepkości handlowej. W przypadku konieczności obniżenia

lepkości stosować należy wodę w niewielkiej ilości do 10 % objętościowo.

Przed nałożeniem farby elementy skrzydeł drzwiowych powinny być wysuszone i odpylone.

Wielkość nałożenia wynosić winna 100-150 g/m². Suszenie winno odbywać się w temperaturze co najmniej +15 C, korzystne jest suszenie w temperaturze podwyższonej, ale nie wyższej niż 60⁰ C, z równoczesnym zapewnieniem wymiany powietrza i wilgotności względnej powietrza w granicach 65-75%.

Farbę przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Podczas magazynowania oraz podczas transportu zapewnić temperatury dodatnie co najmniej + 5⁰ C do + 30⁰ C.

Wskazówki BHI i P.POŻ Farbę wodorozcieńczalną stosować w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji. Chronić oczy i nie dopuszczać do kontaktu ze skórą. Miejsca zabrudzone umyć ciepłą wodą z mydłem.
Klasa zagrożenia pożarowego: w postaci handlowej jest to wyrób niepalny.
