

SIGMA Środek ochronny do powierzchni czołowych elementów drewnianych HS 10

9304

1/2

Sierpień 2002

I. Opis materiału:

Typ:	Środek ochronny na bazie żywicy alkidowej zawierający rozpuszczalnik
Zastosowanie:	Środek ochronny do powierzchni czołowych drewna, powierzchni ciętych listw szklanych, szczeblin, szyn prowadnic rolkowych itd.
Ważne cechy:	<ul style="list-style-type: none">- Zdolność głębokiej penetracji drewna- Służy zamknięciu miejsc kapilarnych- Zapobiega wnikaniu wody dzięki stworzeniu odpowiedniej powłoki- Zachowuje przepuszczalność pary wodnej
Barwa:	Przeźroczysty
Jednostka opakowania:	5 litrów

II. Dane Techniczne:

Spoiwo:	Żywica alkidowa
Gęstość:	0,93 g/cm ³ (± 0,02) w temp. 20°C
Zawartość ciał stałych:	20% obj. (± 2,5)
Rozcieńczanie:	Stosować w stanie nierozcieńczonym
Czyszczenie narzędzi:	Rozcieńczalnik SIGMA 21-06
Temp. zapłonu (wg ISO 1523):	22°C
Przechowywanie:	W dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, suchym i mrozoodpornym pomieszczeniu co najmniej 12 m-cy.

III. Wskazówki dotyczące stosowania:

Czas schnięcia (w temp. 23°C i 50% wilgotności względnej powietrza)	Do dalszej obróbki po:	ok. 90 min.
---	------------------------	-------------



2/2

Sierpień 2002

- Sposób użycia: Środek nanosić pędzlem o krótkim włosiu przed lub po naniesieniu warstwy podkładowej. Nanosić tylko na powierzchnie czołowe drewna; unikać krawędzi, aby zapobiec tworzeniu się plam na powierzchniach widocznych. W przypadku nanoszenia środka przed naniesieniem warstwy podkładowej należy zabezpieczyć powierzchnie widoczne, ponieważ w przeciwnym razie barwne pigmenty kolejnych warstw nie rozłożą się równomiernie, co może prowadzić do tworzenia się plam.
- Temperatura stosowania: Nie stosować poniżej 15°C (temperatura odnosi się do podłoża i otoczenia). Niższe temperatury mogą spowodować przedłużenie czasu schnięcia.
Maks. wilgotność powietrza 75%.
- Warunki podłoża: Podłoże musi być czyste i suche.

IV. Struktura warstw:

Nie dotyczy.

V. Pozostałe informacje:

Zawiera ksylen. Zapalny. Nie wdychać, chronić przed dziećmi. Szkodliwy dla zdrowia przy wdychaniu, kontakcie ze skórą, w razie połknięcia. Działa drażniąco na skórę i oczy. Stosować tylko w dobrze przewietrzanych pomieszczeniach, w przypadku pracy w pomieszczeniu niedostatecznie przewietrzanym należy stosować aparat do ochrony dróg oddechowych. Nie wprowadzać do układu kanalizacyjnego.

Wszystkie dane i wskazówki odnośnie wymogów bezpieczeństwa i usuwania odpadów należy zaczerpnąć z aktualnych arkuszy danych bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Różnice w podanym zużyciu materiału mogą wynikać z różnej chłonności podłoża i zastosowanej metody nanoszenia materiału.

Dane zawarte w niniejszej instrukcji odpowiadają aktualnemu stanowi techniki. Roszczenia natury prawnej nie mogą być ponoszone ze względu na różnorodność stosowanych metod nanoszenia warstw materiału i obszarów ich stosowania. Wraz z niniejszą publikacją ulegają unieważnieniu dane odnoszące się do tego produktu zawarte w poprzednich instrukcjach technicznych.

SIGMA COATINGS Farben- und Lackwerke GmbH
Klüsener Straße 54 • D-44805 Bochum • Telefon +49 (0) 234/869-461 • Telefax +49 (0) 234/869-472

