

1/2

Sierpień 2002

I. Opis materiału:

Typ:	Wodorozcieńczalne mleczko do pielęgnacji drewna
Zastosowanie:	Mleczko do pielęgnacji drewna do wszystkich lazurujących i lakierowanych powierzchni drewnianych znajdujących się na wolnym powietrzu, które narażone są na działanie warunków atmosferycznych i tym samym wymagają regularnych zabiegów pielęgnacyjnych. Dzięki głębokiemu działaniu mleczka można zapobiec wnikaniu wilgoci. Uwaga: W przypadku dużych powierzchni lakierowanych może dojść do powstania smug.
Ważne cechy:	<ul style="list-style-type: none">- Łatwe w użyciu- Szybka penetracja- Dobre działanie ochronne
Barwa:	Bezbarwne (samo mleczko ma zabarwienie brunatne; po wyschnięciu staje się jednak przezroczyste)
Jednostka opakowania:	0,25 litra

II. Dane techniczne:

Spoiwo:	Modyfikowany alkid
Gęstość:	1,1 g/cm ³ (± 0,02) w temp. 23°C
Zawartość ciał stałych:	ok. 16 % obj.(± 2,5) w temp. 23°C
Rozcieńczanie:	Stosować zasadniczo nierozcieńczone
Czyszczenie:	Woda z sieci wodociągowej
Wartość pH:	7,1 (± 0,5) w temp. 23°C
Temp. zapłonu (wg ISO 1523):	nie dotyczy
Przechowywanie:	W dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, suchym, mrozoodpornym pomieszczeniu co najmniej 12 m-cy. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.

III. Wskazówki dotyczące stosowania:

- Sposób użycia: Przeznaczone do obróbki elementy drewniane przeczścić starannie środkiem do czyszczenia drewna SIGMA lub łagodnym środkiem czyszczącym stosowanym w gospodarstwie domowym i pozostawić do wyschnięcia. Nanieść trochę mleczka do pielęgnacji drewna SIGMA na zwilżoną, miękką ściereczkę nie pozostawiającą włókien lub na zwilżoną gąbkę. Wcierać w powierzchnię drewna w kierunku rozkładania się słoików. Unikać należy używania środka pod bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego. Odpryski na parapetach okiennych natychmiast zmyć wodą.
- Temperatura stosowania: Nie stosować poniżej 15°C (temperatura odnosi się do podłoża i otoczenia). Niższe temperatury mogą spowodować przedłużenie czasu schnięcia. Maks. wilgotność powietrza 75%.
- Warunki podłoża: Podłoże musi być czyste i suche.

IV. Struktura warstw:

Nie dotyczy.

V. Pozostałe informacje:

Wszystkie dane i wskazówki odnośnie wymogów bezpieczeństwa i usuwania odpadów należy zaczerpnąć z aktualnych arkuszy danych bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Różnice w podanym zużyciu materiału mogą wynikać z różnej chłonności podłoża i zastosowanej metody nanoszenia materiału.

Dane zawarte w niniejszej instrukcji odpowiadają aktualnemu stanowi techniki. Roszczenia natury prawnej nie mogą być ponoszone ze względu na różnorodność stosowanych metod nanoszenia warstw materiału i obszarów ich stosowania. Wraz z niniejszą publikacją ulegają unieważnieniu dane odnoszące się do tego produktu zawarte w poprzednich instrukcjach technicznych.

SIGMA COATINGS Farben- und Lackwerke GmbH
Klüsener Straße 54 • D-44805 Bochum • Telefon +49 (0) 234/869-461 • Telefax +49 (0) 234/869-472