

1/3

август 2002

I. Описание материала:

| | |
|-------------------|--|
| Тип: | Водоразбавляемое малярное прозрачное покрытие, толстослойное с шелковистым блеском. |
| Применение: | Малярное толстослойное покрытие для деревообрабатывающей промышленности, например, для окон, дверей, профильных плит и т.д. |
| Свойства: | <ul style="list-style-type: none">- Быстросохнущее- Высокий блеск, не матирующее- Высокая диффузионная способность- Высокая стойкость к излучению УФ- Эластичность в течение длительного времени |
| Цвет: | Согласно Вашим данным (бесцветное только для внутреннего пользования) |
| Единица упаковки: | 20 литров / 120 литров |

II. Технические данные:

| | |
|--|--|
| Вязущее : | Модифицированная алкидная смола |
| Степень блеска (60°) | Шелковистый блеск (30 – 35) |
| Плотность: | 1,02 г/см ³ (± 0,02) при температуре 23°C |
| Содержание твердых тел: | 36 объемных % (± 2,5) при температуре 23°C |
| Разбавление: | Водопроводная вода (не обязательно) |
| Очистка инструментов: | Водопроводная вода (в случае засыхания разбавитель SIGMA 91-11) |
| Величина pH: | 8,3 (± 0,5) при температуре 23°C |
| Температура воспламенения (согласно ISO 1523): | не касается |
| Теоретическая площадь: | около 3,6 м ² /л для 275 нкм (мокрого покрытия); 100 нкм (сухого покрытия) около 3,3 м ² /л для 300 нкм (мокрого покрытия); 110 нкм (сухого покрытия) |
| Хранение: | В хорошо закрытой оригинальной упаковке, в холодном, сухом и морозостойком помещении не менее 12 месяцев. |

III. Указания по применению:

| | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|
| Время высыхания (при температуре 23°C и 50% относительной влажности воздуха) | Пылесухость: | около 30 мин. |
| | Стойкость к склеиванию: | около 2 часов |
| | Следующее распыление: | около 4 – 5 часов / на следующий день |

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| Более быстрое высыхание (при температуре 35°C и 40% относительной влажности воздуха): | Следующее распыление по истечении: | около 2 -3 часов в надувной сушилке |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|

Разбавление: не обязательно

| Метод распыления: | Распыление | Давление бар | Размер сопла | |
|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|
| | | | мм | дюймы |
| | Безвоздушное | 90 - 120 | 0,28 | 0,011 |
| | Безвоздушно-воздушное | | 0,33 | 0,013 |


| Количество для нанесения: | Мокрого покрытия нкм | Сухого покрытия нкм | Расход мл/м ² (без потерь) |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | около 275-300 | около 100 - 110 | около 275 - 300 |

Температура применения: Не применять при температуре менее 15°C (температура относится к основанию и окружающей среде). Низкие температуры могут привести к увеличению времени высыхания. Максимальная влажность воздуха 75%.

Характеристика основания: Основание должно быть чистым и сухим. Влажность дерева должна составлять 11 – 17%.

IV. Структура слоев:

| | | | |
|---------------------|---|--|--------------------|
| Грунтовочный слой: | Rustikal Concept Grund/ Rustikal Concept Grund Konz. | Rustikal Concept Grund/ Rustikal Concept Grund Konz. | Rustikal WS Sealer |
| Промежуточный слой: | Rustikal Concept Füller/ Rustikal Concept Universal | Rustikal Concept Intermediate/ Rustikal Concept Intermediate+ | Rustikal WS Sealer |
| Верхний слой: | Rustikal HB Finish | Rustikal HB Finish | Rustikal HB Finish |



Rustikal HB Finish

9341

3/3

август 2002

| | | | |
|---------------------|---|--|--------------------------------|
| Грунтовочный слой: | Rustikal Concept Grund / Rustikal Concept Grund Konz. | Rustikal Concept Grund/ Rustikal Concept Grund Konz. | Rustikal Concept - Conditioner |
| Промежуточный слой: | Rustikal Acryl Finish | Rustikal WS Sealer | Rustikal Concept Grund |
| Верхний слой: | Rustikal HB Finish | Rustikal HB Finish | Rustikal HB Finish |

При использовании дерева хвойных или лиственных пород с классом стойкости 3 – 5, следует применять в качестве грунтовочного слоя **Rustikal Concept Grund (Konzentrat)** (концентрированный грунт).

V. Прочая информация:

Все данные и указания относительно требований безопасности и удаления отходов следует зачерпнуть в актуальных картах данных безопасности Евросоюза. Обращаем внимание на удаление отходов согл. ЕАК 080103 или 080105. Средства Разница в указанном расходе материала может вытекать из разной поглощающей способности основания и примененного метода нанесения материала.

Следует помнить, что не содержащие пигмента и очень светлые, транспарантные краски не пригодны для применения на открытом воздухе в связи с более высокой проницаемостью излучения УФ.

Данные, содержащиеся в настоящей инструкции, соответствуют актуальному состоянию техники. Притензии правового характера не несутся в связи с разнородностью применяемых методов нанесения слоев материала и областей их применения. Вместе с настоящей инструкцией теряют действительность данные, относящиеся к этому продукту, содержащиеся в предыдущих технических инструкциях.

SIGMA COATINGS Farben- und Lackwerke GmbH
Klüsener Straße 54 • D-44805 Bochum • Telefon +49 (0) 234/869-461 • Telefax +49 (0) 234/869-472

