

opakowaniu.

Przy nanoszeniu emalii metodą polewania zaleca się stosowanie lepkości handlowej. W przypadku konieczności obniżenia lepkości stosować należy wodę w niewielkiej ilości do 5 % objętościowo.

Przed nałożeniem emalii elementy skrzydeł drzwiowych powinny być wysuszone i odpylone.

Wielkość nałożenia wynosić winna 100-175 g/m², suszenie powinno odbywać się w temperaturze co najmniej + 20⁰ C, z równoczesnym zapewnieniem wymiany powietrza w granicach 50 – 70 %.

Emalię przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Podczas magazynowania oraz podczas transportu zapewnić temperatury dodatnie co najmniej + 5⁰ C do + 30⁰ C.

Wskazówki BHI i P.POŻ

Emalie wodorocieńczalna stosować w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji. Chronić oczy i nie dopuszczać do kontaktu ze skórą. Miejsca zabrudzone umyć ciepłą wodą z mydłem.

Klasa zagrożenia pożarowego: w postaci handlowej jest to wyrób niepalny.
