POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW

POLLEX NATRYSK

Wodorozcieńczalna emalia do drzwi wewnętrznych do natrysku hydrodynamicznego

Symbol :

Opakowania handlowe

Wiaderka 20 ltr, beczki 200 ltr lub inne uzgodnione z odbiorcą.

Zakres stosowania

Emalia wodorozcieńczalna **POLLEX NATRYSK** przeznaczona jest do ostatecznego malowania stolarki drzwiowej wewnętrznej metodami przemysłowymi. Podłożem może być drewno, twarda płyta pilśniowa lub gruntowana płyta wytłaczana (masonie, jeldwen, shen-top).

Metody aplikacji

Emalię **POLLEX NATRYSK** można nanosić metodami: natrysk niskociśnieniowy o dużej wydajności (HVLP), natrysk hydrodynamiczny i natrysk hydrodynamiczny ze wspomaganiem elektrostatycznym.

Wydajność [m^2/l]

Emalię można nakładać w jednej, grubej warstwie 120 – 200 um na mokro, co odpowiada wydajności 4 - 8 m^2 z 1 litra farby.

Własności użytkowe

POLLEX NATRYSK jest wyrobem tiksotropowym, przystosowanym do nakładania grubych warstw na pionowe powierzchnie. Tworzy powłoki estetyczne, twarde, odpowiednio trwałe i odporne na działanie łagodnych środków czyszczących. Emalia szybko wysycha i tworzy powłoki o dobrej odporności na sklejanie się.

Podstawowe własności:

- lepkość umowna wg KF 6 – 40 - 80 s
- zawartość substancji stałych – ok. 43%
- gęstość - ok. 1,25-1,30 g/cm^3

Sposób stosowania

Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać w opakowaniu.
Przy nanoszeniu emalii metodami natryskowymi stosowane winny być lepkości w formie handlowej. W przypadku konieczności obniżenia lepkości stosować należy wodę w niewielkiej ilości do 5 % objętościowo.
Wielkość nałożenia wynosić winna 150-170 µm na mokro.
Suszenie winno odbywać się w temperaturze co najmniej $+15^0$ C, korzystne jest suszenie w temperaturze podwyższonej, ale nie wyższej niż 60^0 C, z równoczesnym zapewnieniem wymiany powietrza i wilgotności względnej powietrza w granicach 65-75%.
Emalię przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Podczas magazynowania oraz podczas transportu zapewnić temperatury dodatnie co najmniej +5C do +30C.

Wskazówki BHI i P.POŻ

Emalię wodorozcieńczalną stosować w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji. Chronić oczy i nie dopuszczać do kontaktu ze skórą. Miejsca zabrudzone umyć ciepłą wodą z mydłem.
Klasa zagrożenia pożarowego: w postaci handlowej jest to wyrób niepalny.